



CREMO BIANCO 12"x24"



GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA
PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING

C.O.F.
ASTM C - 1028 - >0,6
Dry Neolite 0,70
Wet Neolite 0,60



Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006
Class

Simbologia Symbolics	Caratteristiche Features	Unità di misura Unit of mesurement	Valore medio Same Same mean value	Valore prescritto Fixed value	Metodo di prova Test method
	Dimensione lati Dimensions - Lenght and wight	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaranss	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption	%	0,05 ± 0,07	≤0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght	N	conforme conform	≥1300 se Spess. ≥7,5 ≥700 se Spess. ≤7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture	N/ mm ²	55	≥35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance	-	resiste resist	metodo disponibile available method	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance	-	≥3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products	-	conforme conform	MINUB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases	-	ULA	metodo disponibile available method	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance	-	resiste resist	richiesta request	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability	-	stabile stable	metodo disponibile available method	DIN 51094



E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI
The list of our items certified by "UNI" is available for our customers



HAPPY FLOORS



www.happy-floors.com



CREMO

SEMI-POLISHED RECTIFIED EDGE



CREMO NERO 12"x24"



CREMO PERLA 12"x24"

CREMO

SEMI-POLISHED RECTIFIED EDGE

FULL BODY PORCELAIN

GROUT JOINT REQUIRED
FOR RECTIFIED EDGE PORCELAIN.
1/2 BROKEN JOINT NOT RECOMMENDED


CREMO BIANCO




12"x24" PEI V
Semi-Polished
RECTIFIED EDGE



Bullnose 3"x12"



Brick 1.2"x4" (12"x12" Sheet)
Semi-Polished



Brick Bia/Per/Ner Mix
1.2"x4" (12"x12" Sheet)
Semi-Polished

CREMO PERLA




12"x24" PEI V
Semi-Polished
RECTIFIED EDGE



Bullnose 3"x12"



Brick 1.2"x4" (12"x12" Sheet)
Semi-Polished



Brick Bia/Per/Ner Mix
1.2"x4" (12"x12" Sheet)
Semi-Polished

CREMO NERO




12"x24" PEI IV
Semi-Polished
RECTIFIED EDGE



Bullnose 3"x12"



Brick 1.2"x4" (12"x12" Sheet)
Semi-Polished



Brick Bia/Per/Ner Mix
1.2"x4" (12"x12" Sheet)
Semi-Polished

IMPORTANT
Please note that fixing in a 50%
staggered configuration is
not recommended.
We suggest the following fixing
configurations
for these ceramic materials:

NO 50%

YES 15%